

LP100 / Lignofix POLYURETANOVÝ LAK - MATNÝ

JEDNOSLOŽKOVÝ INTERIÉROVÝ LAK NA DŘEVO



VÝHODY

- matný,
- jednosložkový,
- vysoce otěruvzdorný,
- protiskluzný za sucha i mokra.

POUŽITÍ

LP100 / Lignofix POLYURETANOVÝ LAK - matný je určen pro všechny dřevěné povrchy v interiéru, například dveře, schody, nábytek a dřevěné obložení.

VLASTNOSTI

Díky vysoké otěruvzdornosti jej lze použít k nátěrům dřevěných podlah (parket apod.). Lak je posouzen na protiskluznost za sucha i mokra. Výrobek je schválen pro použití na dětské hračky.

UPOZORNĚNÍ

Lak není určen k sanaci napadeného dřeva – pro prevenci/likvidaci dřevokazných škůdců použijte vhodný impregnační přípravek Lignofix s biocidním účinkem a před aplikací laku nechte důkladně zaschnout minimálně 3 dny. U natíraných dřevěných předmětů nesmí během užívání docházet k velkým objemovým změnám (např. způsobeným nevhodnou dřevinou, vysokou vlhkostí a jejím kolísáním). Výrobce doporučuje použití jedné šarže v rámci jedné zakázky, různé šarže před aplikací nemíchat.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrch podkladu musí být dokonale čistý a suchý (maximální vlhkost dřeva 12 %). Případné staré nesoudržné nátěry je třeba odstranit, dřevěný povrch musí být dokonale vybroušen po letech smirkovým papírem o zrnitosti 100–120, zbavený prachu, mastnot a mechanických nečistot. Případné výrony pryskyřice je nutné vymýt nitroředidlem. V případě nejistoty lze přilnavost laku na starý nátěr předem odzkoušet na malé přebroušené ploše. Na obroušený povrch se nanese lak a po 2 dnech, kdy dojde k plnému vytvrzení, se zkontroluje odlupování vrypem. Pokud se lak neodlupuje, lze aplikovat dle návodu.

APLIKACE

Neředěný lak před aplikací důkladně rozmíchejte a v jejím průběhu pravidelně promíchejte (pozor nešlehat, nepoužívat elektrické vrtulové míchadlo). Aplikujte ve 2-3 vrstvách, interval mezi aplikovanými vrstvami 2–4 hodiny (při teplotě 20 °C a vlhkosti vzduchu do 65 %), maximálně však 24 hodin (poté již nelze aplikovat další vrstvu laku bez předchozí úpravy podkladu přebroušením). Po zaschnutí prvního

LP100 / Lignofix POLYURETANOVÝ LAK - MATNÝ

JEDNOSLOŽKOVÝ INTERIÉROVÝ LAK NA DŘEVO

nátěru přebruste povrch jemným smirkovým plátnem (č. 180 až 240), abyste odstranili drobná vlákna dřeva, a tím získali dokonalejší povrch. Odstraňte prach po broušení a potom aplikujte druhý nátěr. U mechanicky namáhaných povrchů (např. dřevěné podlahy) aplikujte nátěr třetí. Natřený povrch je plně zatížitelný po 72 hodinách. Po této době již neaplikovat další vrstvy bez předchozí úpravy přebroušením. Aplikační rozmezí teplot podkladu i okolí 5 až 25 °C. Při aplikaci chránit natírané plochy před slunečním svitem a do proschnutí před kapkami vody a jiných kapalin a mechanickým namáháním např. oděrem nebo leštěním!

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Štětcem, válečkem (nepoužívat molitanový váleček může způsobovat bublinky v nátěru). Nepoužívat ve stříkacích zařízeních!

VYDATNOST

12–16 m² / l v jedné vrstvě.

ŘEDĚNÍ

Dodává se v aplikační konzistenci, neředit!

ÚDRŽBA

Pracovní pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

SLOŽENÍ

Směs polyuretanových disperzí s přidavkem aditiv.

ODSTÍN

Bezbarvý lak ve variantě mat.

PARAMETRY NÁTĚROVÉ HMOTY

Vzhled	mléčná nažloutlá kapalina
Obsah sušiny hmotnostně	28–32 %
Hustota	1020 kg/m ³
pH	7,1–8,1

PARAMETRY ZASCHLÉHO NÁTĚRU

Přílnavost odtrhem	dle ČSN EN ISO 4624:2003	Min. 1,3 MPa
Protiskluz (Vyhláška č. 268/2009 Sb.):		
Podlahy	dle ČSN 74 4505	Splňuje za sucha i za mokra
Schodiště a šikmé rampy	dle ČSN 73 4130	Splňuje za sucha i za mokra

LP100 / Lignofix POLYURETANOVÝ LAK - MATNÝ

JEDNOSLOŽKOVÝ INTERIÉROVÝ LAK NA DŘEVO

Bezpečnost hraček	dle ČSN EN 71-3 část 3	Shoda vlastností s požadavky technické specifikace
-------------------	---------------------------	--

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Skladovat a přepravovat v dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv a léků, při teplotě od 5–25 °C. Přepravovat pouze v originálních dokonale uzavřených obalech při teplotách 5–35 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

LIKVIDACE

Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.

ZÁRUČNÍ DOBA

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a Bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

BALENÍ

0,75 l; 2,5 l

Datum revize

3. 1. 2025

Revidoval:

Legislativní oddělení STACHEMA CZ

